


Roxbond BK 1058

Der Integral-Kleber für Baustoffe. Verarbeitungsfertig, umweltneutral, pastös, standfest, ohne Lösemittel und mit *integrierter zweiter Komponente* als Härter.



- Roxbond klebt Steine, Fliesen, Platten
- Roxbond klebt Holz auf Holz und Holz auf Stein und Putz
- Roxbond klebt Parkett, Laminat, Kork
- Roxbond klebt Dämmstoffe, Schaum, Styropor, Filz
- Roxbond klebt Glas auf Stein und Glas auf Holz
- **Roxbond klebt schnell und bombenfest**

Roxbond BK 1058 reagiert (vernetzt) durch die integrierte Härterkomponente beim Trocknen zu einem Produkt mit den klassischen Eigenschaften von Klebstoffen aus zwei Komponenten, - ohne Mischen, ohne Probleme mit der Topfzeit und ohne kritische Inhaltsstoffe! Roxbond BK 1058 ist pastös und auch bei größeren Schichtdicken standfest. „Tack“ (die Anfangsklebrigkeit) und Füllvermögen sind sehr gut, Roxbond BK 1058 ist dadurch auch bei unebenem Untergrund oder größeren Rauhtiefen einfach anzuwenden.

Roxbond BK 1058 trocknet und bindet schnell ab, Klebefugen aus Roxbond BK 1058 sind vergleichsweise schnell belastbar und - der Kleber enthält keine groben Füllstoffe, kann bei Bedarf deshalb auch auf „null“ ausgezogen werden und ist auch zum Füllen von Rissen und als Spachtel- und Ausgleichsmasse geeignet.

Aspekt	: weich, pastöse Masse
Farbe	: beigegrau
Bindemittel	: AC-Mischpolymere
Dispersionsmittel	: Wasser
pH	: > 9,5 - 10
Dichte	: 1,65 - 1,68 g/ml
Verarbeitungsgrenzen	: + 3 / + 35° C (untere/obere)
MHD	: 6 Monate nach Lieferdatum (im nicht geöffneten Gebinde)
ARCAN-Produkt	: # 1058

Roxbond BK 1058 ist in der Lieferform verarbeitungsfertig. Aufgetragen wird das Produkt wie üblich mit Spachteln, Traufeln oder Zahnkellen, auf glattem Untergrund auch durch Schlämmen.

Der Untergrund und das zu verklebende Produkt müssen sauber und frei von trennend wirkenden Stoffen und sollen trocken sein. Verarbeitung auf mattfeuchtem Untergrund ist möglich, allerdings wird bei feuchtem Untergrund die Abbindezeit verlängert, auch die Anfangshaftung wird etwas beeinträchtigt.

Saugende, mineralische Untergründe können dem Kleber zu schnell Wasser und gelöstes Bindemittel entziehen. Um dieses „Aufbrennen“ zu vermeiden, solche Flächen zweckmäßig immer mit Roxbond PG (Putzgrund) oder Cembond 956 Vorstreichen (Grundieren).

Roxbond BK 1058 ist frostempfindlich, zur Lagerung werden Temperaturen zwischen 3 und 35° C (+) empfohlen. Angebrochene Roxbond-Gebinde immer sofort dicht Verschließen und den Kleber kurzfristig verbrauchen.

Frisches Roxbond BK 1058 ist mit Wasser mischbar, Werkzeuge können mit Wasser gereinigt, frische Verschmutzungen mit Wasser abgewaschen werden. Abgebunden ist der Kleber nicht mehr löslich und praktisch nur noch mechanisch zu entfernen.

Roxbond BK 1058 ist nicht brennbar und physiologisch weitestgehend unbedenklich. Bei Lagerung und Verarbeitung gehen von dem Produkt keine besonderen Gefahren aus. Der Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhaut soll aber vermieden werden. Wir empfehlen, bei der Verarbeitung immer die üblichen, gewerbehygienischen Regeln zu beachten. Das Material soll für nicht befugte Dritte und Kinder nicht zugänglich sein.

Für ausführliche Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt und zu seiner Entsorgung ist ein, stets aktuelles, Sicherheitsdatenblatt verfügbar.



Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-Roxbond BK 1058
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN Waterproof
ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 