



## KORRODUR 1106

Die All-in-One-Lösung zur Rostvermeidung.

KORRODUR 1106 vereint alle Eigenschaften in nur einem Produkt. Die neueste Generation wasserverdünnbarer, lösemittelfreier Rostschutzmaterialien kommt ohne kritische Inhaltsstoffe aus und ist sehr einfach anzuwenden. Eine DTM-Beschichtung ist eine Direkt-auf-Metall-Beschichtung, die in der Bindemittelforschung und Beschichtungsentwicklung Stand der Technik ist.

Für viele Oberflächen geeignet, in allen Farben, von weiß bis schwarz, matt oder glänzend, für den Innen- und Außenbereich. KORRODUR 1106 direkt auf Metall - Rostschutz liefert für jede Anwendung das perfekte Produkt.

### Anwendung Anweisung Schlauchbeschichtung

Oberflächenvorbereitung:	Sandstrahlen metallisch sauber (Klasse SA 2 <sup>1/2</sup> )
Grundbeschichtung:	1 x KORRODUR 1106, weiß <sup>(1)</sup> Verbrauch <sup>(3)</sup> ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Zwischenschicht:	1 x KORRODUR 1106 getönte Farbe <sup>(2)</sup> Verbrauch <sup>(3)</sup> ca. 150g/m <sup>2</sup>
Decklack:	1 x KORRODUR 1106 weiß <sup>(1)</sup> Verbrauch <sup>(3)</sup> ca. 150g/m <sup>2</sup>

(1) oder eine andere Farbe

(2) zur besseren Kontrolle, Zwischenschicht einfärben, z. B. hellgrau

(3) empfohlener Mindestverbrauch, ohne Überspritzen

**Verarbeitung** KORRODUR 1106 ist strukturviskos und gebrauchsfertig. Aireless-Pumpen eignen sich besonders für die Spritzapplikation. Eine zusätzliche Verdünnung ist nicht empfehlenswert, aber möglich. Ein geeignetes Verdünnungsmittel ist demineralisiertes Wasser. Manueller Auftrag mit üblichem Malerequipment (Pinsel, Rolle und Pinsel).

Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Geräte, Werkzeuge und Pumpen können mit normalem Leitungswasser gereinigt werden.

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-Korrodur 1106 | 05 - 2021 | V1  
© ARCAN GmbH  
All rights reserved

**ARCAN Waterproof**  
ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19  
D-67240 Bobenheim-Roxheim  
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20  
Mail: [office@arcan.biz](mailto:office@arcan.biz)  
Web: [www.arcan.biz](http://www.arcan.biz)

passion to invent 