



## **Cembond 967 Sanierputz**

Sanierputz zum Schutz feuchter und salzbelasteter Wände

**Cembond 967 Sanierputz ist perfekt geeignet um die Sanierung und Trockenlegung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken durchzuführen.**

**Cembond 967 Sanierputz unterstützt die Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk, nachdem die Ursachen der Feuchtebelastung beseitigt wurden. Zum Beispiel durch Einbringen einer Horizontalsperre mit bewährten Arcan Produkten wie HydroBloc SI 700 und Hydro Bloc SI 709 oder durch die Flächenabdichtung durch Hinterlegung der Wand mit SI 709.**

### **Perfekter Schutz belasteter Wände**

**Cembond 967 Sanierputz besteht aus einer speziell abgestimmten Mischung von Rohstoffen. Cembond 967 Sanierputz besitzt eine hohen Wasserdampfdurchlässigkeit um die Austrocknung der Wand zu fördern und eine hohe Porosität zur Speicherung von in den Poren auskristallisierten Salzen. Gleichzeitig ist die kapillare Wasserleitfähigkeit durch genau abgestimmte hydrophobe Anteile stark vermindert.**

Es ist zwingend erforderlich, vor dem Aufbringen des Sanierputzes, die Ursache der Durchfeuchtung zu erkennen und zu beseitigen. Sanierputze unterstützen die Mauerwerkssanierung, sie ersetzen sie aber nicht.

Vor dem Auftragen des Cembond 967 Sanierputzes müssen alle alten Putzschichten bis über die Feuchtigkeitsgrenze vollständig entfernt werden. Vorhandene Fugen müssen mindestens 2 cm tief ausgekratzt werden. Die Oberfläche muss sauber und staubfrei sein. Die Fugen können mit dem Sanierputz verschlossen werden.

Der Spritzbewurf ist ein dünnflüssiger Mörtel aus Zement und Quarzsand und dient als Vorbereitung für den Auftrag des Sanierputzes. Wir empfehlen Cembond 956 als Anmachflüssigkeit für den Spritzbewurf. Vor dem Aufbringen des Spritzbewurfs sollte die Oberfläche mit verdünntem Cembond 956 vorgestrichen werden.

### **Verarbeitung**

Der Spritzbewurf wird netzartig oder warzenförmig an die Wand geworfen, mit einem Überdeckungsgrad von 50 - 60 %. Die Trocknungszeit für den Spritzbewurf beträgt in der Regel 1 - 3 Tage, bevor der Sanierputz aufgetragen wird.

Cembond 967 Sanierputz wird verarbeitungsfertig als Trockenmörtel in Säcken zu 25 kg geliefert. Auf der Baustelle wird der Cembond 967 Sanierputzes nur noch mit Wasser im Verhältnis 25 : 7,5 sorgfältig gemischt. Gegebenenfalls kann der Sanierputz mit etwas zusätzlichem Wasser an die erforderliche Arbeitskonsistenz angepasst werden.

Der Auftrag kann bei kleineren Flächen per Hand mit einer Traufel erfolgen. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Auftrag mit einer Verputzmaschine.

Wenn der Cembond 967 Sanierputzes von Hand verarbeitet wird, ist wird ein kompletter Sack mit der angegebenen Menge sauberen Wassers vermischt. Die Mischzeit mit einem Handmischer liegt zwischen 2 und 3 Minuten. Material, das bereits angezogen ist, darf nicht erneut aufgerührt werden.

Die Mindestschichtdicke für den Cembond 967 Sanierputzes beträgt 2 cm und kann gegebenenfalls in zwei Arbeitsgängen aufgetragen werden.

Im Allgemeinen rechnet man mit einer Trocknungszeit von einem Tag pro mm Schichtdicke. Während der Trocknung muss der Cembond 967 Sanierputzes vor Frost geschützt werden.

In feuchten Räumen muss die gleichmäßige Trocknung gegebenenfalls durch Lüften und Heizen gefördert werden.

## Eigenschaften

Lieferform	: Trockenmörtel
Verpackung	: Säcke a 25 kg
Wassermenge	: ca. 7,5 L/25 kg Pulver
Verarbeitung	: Temperatur +5° C bis + 30° C
Materialbasis	: Zement, Leichtfüllstoffe, Additive
Schüttdichte	: ca. 1,20 kg/L
Dichte Angemischt	: ca. 1,90 kg/L
pH	: >10
Reinigung	: Mit Wasser

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-Cembond 967 Sanierputzes  
© ARCAN GmbH  
All rights reserved

## ARCAN Waterproof

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19  
D-67240 Bobenheim-Roxheim  
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20  
Mail: [office@arcan.biz](mailto:office@arcan.biz)  
Web: [www.arcan.biz](http://www.arcan.biz)

passion to invent 